



PVC-KRYMPSLANG TUNNVÄGGIG (A-Q) / TJOCKVÄGGIG (11-150)

Allroundkrimpslang för mekaniska, kemiska och elektriska applikationer.

Egenskaper: Slät, smidig och lättarbetad krimpslang med mycket brett användningsområde. Erbjuder god totalekonomi vid måttliga kemiska och mekaniska krav. Produktionsvänlig med hög nötningsbeständighet.

Dimensioner: Ø3,2-150 mm, tjocklek 0,4-2,5 mm

Färger: Svart, övriga färger på begäran.

Krympfaktor: 35-50% diametralt

Temp.område: -10°C - +80°C (+115°C)

Material: Mjuk till halvhård PVC.

Lagringsbeständighet: Max 25 grader.

Färg: Svart är standard. Andra färger tas fram på begäran.

Specifik vikt: 1,38

Krymptemperatur: 100 - 115 grader

Draghållfasthet: 10 - 30 MPa

Krympförmåga: Diametralt 35 - 50%
På längden 5 - 15%

Förlängning: 150 - 400%

Värmebeständighet: 80 grader, tillfälligt 115 grader

Genomslagshållfasthet: 15 KV /mm

Volymresistivitet: ca 10¹³ Ohm-cm

Vattenupptagning: Max. 0,6%

Köldbeständighet: minus 10 grader

Kemikaliebeständighet: God

Brandrisk: Svårantänd.
Avger vid brand korrosiva gaser

Dielektricitetskonstant: ca 6

TYP	Innerdiameter före krympning (LW)	Innerdiameter efter krympning	Vägg tjocklek före krympning (t)	Rullstorlek meter
A	3.2	1.9	0.41	100
B	4.8	2.9	0.43	100
C	6.4	3.9	0.43	100
D	8.5	5.1	0.43	100
E	11	6.6	0.46	100
F	16	9.0	0.46	100
G	19	12.0	0.51	50
H	24	15.0	0.49	50
I	29	18.0	0.67	50
J	35	21.0	0.67	50
K	41	25.0	0.77	50
L	48	29.0	0.75	50
M	56	34.0	0.85	50
N	66	40.0	0.91	50
O	78	47.0	0.94	25
P	92	56.0	1.22	25
Q	108	65.0	1.20	25

TYP	Innerdiameter före krympning (LW)	Innerdiameter efter krympning (K)	Vägg tjocklek före krympning (t)	Rullstorlek meter
11	11	6.6	1.15	50
15	15	9.0	1.12	50
19	19	11.4	1.34	50
24	24	14.4	1.33	50
29	29	17.4	1.36	50
35	35	21.0	1.34	50
41	41	24.6	1.86	50
48	48	28.8	1.80	50
56	56	33.6	2.28	25
66	66	39.6	2.27	25
78	78	46.8	2.22	25
92	92	55.2	2.36	Kundstyrt
108	108	64.8	2.49	"
127	127	76.2	2.51	"
150	150	90.0	2.46	"

(Alla mått i mm) Ovanstående mått anger riktvärden, variationer kan förekomma