



Euro Sand Ryolit AB  
 Box 3  
 66221 Åmål  
 Anl.nr 244

1505-CPR-CB244

**SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor. Se prestandadeklaration med identifikationskod 3022.**

Sortering	0 / 22
Kornstorleksfördelning	G <sub>A</sub> 85
Tolerans på mellan liggande sikt	NPD
Finmaterialhalt	f <sub>5</sub>
Kornform <u>Flisighetsindex</u> LT-index	NPD NPD
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>1000</sub>
Motstånd mot fragmentering /krossning <u>LA</u> - tal Fallhammarvärde	LA 20 NPD
Motstånd mot nötning Poleringsvärde AAV <u>Micro Deval</u> <u>Kulkvarn</u>	NPD NPD NPD M <sub>DE</sub> 10 NPD
Korndensitet (skenbar )	2,64-2,78 Mg/m <sup>3</sup>
Vattenabsorption	0,7% +-0,3
Frostbeständighet	NPD
Motstånd mot stark upphettning Vidhäftning till bituminösa bindemedel Petrografi	NPD NPD SE petrografisk undersökning
Farliga ämnen	NPD